

## Informacja o produkcie

### Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Wersja: 2-PL

Data aktualizacji: 27.05.2020

### Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

#### Opis produktu:

Zewnętrzna paroprzepuszczalna membrana EPDM przeznaczona do uszczelniania połączeń okien oraz fasad aluminiowych z konstrukcją budynków.

Za pomocą pasów zewnętrznych membrany EPDM (S) Vi-Pro® można uszczelniać połączenia okien i fasad o wymaganej trwałej elastyczności zgodnie z normami DIN 4108 i zaleceniami RAL.

#### Właściwości:

- Materiał zgodny z DIN EN 13895-2 oraz DIN EN 14909
- W pełni przyjazny dla środowiska
- Trwała zdolność rozszerzania w zakresie temperatur od -40 do 120 ° C
- Absolutna odporność na ozon i promieniowanie UV
- Wysoka odporność na starzenie
- Odporny na bitumy
- Odporny na wiele czynników chemicznych i mechanicznych
- Neutralna reakcja na większość standardowych materiałów budowlanych
- Brak problematycznych plastyfikatorów
- Optymalna dyfuzja pary wodnej
- Nie jest wymagane dodatkowe mechaniczne mocowanie pasa (patrz wytyczne dotyczące stosowania kleju)
- Wstępny montaż narożników i elementów formowanych skraca czas montażu do minimum, umożliwiając racjonalne, tanie i przede wszystkim niezawodne uszczelnienie wszystkich punktów krytycznych

#### Parametry techniczne:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kolor:                         | Czarny                       |
| Gęstość DIN (EN ISO 1183):     | około 1,32 g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatura stosowania:        | 5°C do 30°C                  |
| Odporność termiczna:           | -40°C to 120°C               |
| Reakcja na ogień (EN 13501-1): | Class E                      |
| % wydłużenia przy zerwaniu:    | 400%                         |
| Grubość:                       | 0,6; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5 mm  |
| Opakowanie:                    | rolki o długości 25 m        |
| Wymiar (szerokość)             | od 50 do 1700 mm             |

## Informacja o produkcie

### Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Wersja: 2-PL

Data aktualizacji: 27.05.2020

#### Zalecane warunki stosowania:

Nie wolno przyklejać ani mocować pasów, gdy materiał jest napięty. Zawsze należy upewnić się, że materiał jest wolny od naprężeń przed montażem. Przed rozpoczęciem prac adhezyjnych należy upewnić się, że materiał i powierzchnia są czyste, suche i wolne od oleju, smaru i środków oddzielających (np. spray silikonowy).

Należy upewnić się, że przestrzegane są wytyczne dotyczące przyczepności do podłoża. Jeśli środki smarne są stosowane jako pomoc w montażu w połączeniu z zatraskowymi listwami profilowymi, należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od czynników oddzielających, jeśli klejenie zostanie wykonane w późniejszym terminie.

Uwaga: Większość środków smarnych powoduje migrację substancji, dlatego woda lub mieszanina wody i standardowego domowego detergentu jest lepsza niż silikon w sprayu i tym podobne środki. Jeśli materiał jest przechowywany prawidłowo, można go użyć bezpośrednio z oryginalnego opakowania. W przypadku zabrudzenia wyczyścić powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym Vi-Pro® Easy To Clean.

Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External jest kompatybilna z Vi-Pro® EPDM (S) Membrane Internal oraz z Vi-Pro® EPDM Membranes. Materiały mogą przylegać w dowolnej kombinacji. Pasy są kompatybilne z większością standardowych materiałów budowlanych.

#### Ograniczenia:

Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External nie jest przeznaczony do Szklenia Strukturalnego.

Użycie Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External w kontakcie z foliami PVB, EVA lub PET wymaga wpierw przeprowadzenia testu kompatybilności.

#### Przechowywanie i okres przydatności:

Produkt przechowywać w oryginalnym nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (od +5°C do 25°C). Okres przydatności: minimum 12 miesięcy. Przechowywanie w wyższej temperaturze skraca okres przydatności.

#### Opakowanie:

Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External jest dostarczana w rolkach o długości 25 m.

#### Środki ostrożności:

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji jest dostępna na żądanie. Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji udostępniane są klientowi w celu umożliwiania właściwej obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego usuwania odpadów oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty

## Informacja o produkcie

### Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

**Wersja: 2-PL**

**Data aktualizacji: 27.05.2020**

charakterystyki niebezpiecznej substancji są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

#### **Uwagi dla klienta:**

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz [reach@vi-pro.eu](mailto:reach@vi-pro.eu)