

Informacja o produkcie

Vi-Pro® LIQUID FOIL

Wersja: 2-PL

data: 11.10.2021

Vi-Pro® LIQUID FOIL

Opis produktu:

Vi-Pro® LIQUID FOIL jest powłoką na bazie wodnej emulsji koloru mleczno-szarego do lekko żółtoszarego, którą można nakładać na barwione lub niebarwione, pionowe lub poziome powierzchnie w celu tymczasowej ochrony.

Vi-Pro® LIQUID FOIL może być stosowany do długotrwałej ochrony, na niektóre nieporowate powierzchnie jak: aluminium, standardowe białe pcv, powierzchnie szklane, marmurowe lub granitowe, gładka ceramika, parkiety laminowane, powierzchnie powlekane żywicą epoksydową itp. Pomaga łatwo usunąć zabrudzenia, zabezpiecza przed zabrudzeniami, malowaniem, zarysowaniami, odpryskami spawalniczymi, warunkami pogodowymi.

Zalety:

- Wodna emulsja może być nakładana na powierzchnie malowane elektrostatycznie.
- Szybkowiążąca
- Łatwa do zdercia
- Wydajne w użyciu, bez odpadów
- Zdzieralna folia jest odporna na różne farby i chemikalia
- Chroni przed zadziorami spawalniczymi
- Tiksotropowa formuła umożliwia nakładanie na powierzchnie pionowe
- Niepalne
- Przyjazny dla środowiska i nie wpływa na zdrowie ludzi.
- Narzędzia do nakładania można czyścić wodą, dzięki czemu czyszczenie jest łatwe i tanie.

Dane techniczne:

Baza chemiczna	mieszanina polimerów organicznych
Materiał w stanie surowym	emulsja gotowa do użycia
Materiał utwardzony na sucho	elastyczna folia
Metoda aplikacji	aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Czas schnięcia	24-72 h w zależności od grubości i warunków pogodowych
Temperatura pracy	-15°C do +80°C
Żywotność	do 12 miesięcy na zewnątrz i do 24 miesięcy w aplikacjach wewnętrznych

Informacja o produkcie

Vi-Pro® LIQUID FOIL

Wersja: 2-PL**data: 11.10.2021**

Optymalna temperatura do usunięcia	+10°C do +30°C. Zwilżanie folii wodą ok. 10 minut przed zerwaniem ułatwia usuwanie
Odporność na UV	Wystarczająca
Kolor	jasny mleczno-szary do lekko żółtoszarego
Czyszczenie narzędzi	splukać wodą natychmiast po użyciu

Powyższe parametry materiału zostały przebadane zgodnie z Wewnętrzną Metodą Badawczą / Korporacyjną Procedurą Testowania (CTP) i potwierdzone przez niezależne laboratorium.

Sposób użycia:

Vi-Pro® LIQUID FOIL nie należy rozcieńczać wodą ani rozcieńczalnikiem, można go nakładać za pomocą pistoletu natryskowego, pędzla lub wałka. Warunki aplikacji: Powierzchnia aplikacji musi być sucha i niezamrożona. Nie nakładać podczas deszczu. W temperaturze poniżej +10°C należy zachować szczególną ostrożność, aby produkt nie zamrzł przed utwardzeniem. Minimalna grubość nałożonego na mokro produktu powinna wynosić co najmniej 100 mikronów. Jeśli grubość jest mniejsza niż 100 mikronów, odrywanie może być trudne. Należy zwrócić uwagę na:

APLIKACJA NATRYSKOWA:

1. W celu łatwego nanoszenia produktu średnica wewnętrzna węża malarskiego powinna wynosić 13 mm.
2. Średnica dyszy pistoletu powinna wynosić 2,8 mm.
3. Ciśnienie cieczy powinno wynosić 2,5 bara, ciśnienie powietrza powinno wynosić 4,5 bara.
4. Narzędzia do natryskiwania należy splukać w wodzie. Muszą być całkowicie czyste od rozpuszczalników lub rozcieńczalników wszelkiego rodzaju środków czyszczących.
5. Aplikację należy wykonywać w dwóch warstwach, jedną pionową, drugą poziomą, przy natrysku nie ma konieczności czekania na wyschnięcie pierwszej. Przy podwójnym natrysku powłoka po wyschnięciu osiągnie około 100-120 mikronów grubości.
6. Folia наносzona metodą natryskową będzie bardziej jednorodna.

APLIKACJA WAŁKIEM

1. Wałek powinien być gąbkowy i twardy.
2. Aplikację należy wykonać w 2 warstwach, odczekując do wyschnięcia pierwszej.
3. Na koniec dnia wałek należy oczyścić wodą i pozostawić do wyschnięcia.
4. Aplikacja podwójnej warstwy daje średnio około 100 mikronów grubości suchej powłoki.

Informacja o produkcie

Vi-Pro® LIQUID FOIL

Wersja: 2-PL**data: 11.10.2021**

Zużycie 5 - 10 m² / litr. W aplikacji natryskowej zużycie jest zazwyczaj większe niż w aplikacji wałkiem. Zalecana grubość to 100-200 mikronów. Grubsza warstwa daje lepszą ochronę i ułatwia zrywanie.

Ochrona	Grubość	Powierzchnia
Ekstremalna ochrona	200 mikronów	5m ² / l
Dobra ochrona	150 mikronów	8m ² / l
Średnia ochrona	100 mikronów	10m ² / l

Ograniczenia stosowania:

Nie stosować na podłożach porowatych. Nie stosować w kontakcie z żywnością. Należy zawsze wykonać test na małej powierzchni przed przystąpieniem do aplikacji. Użycie **Vi-Pro® LIQUID FOIL** w kontakcie z foliami PVB, EVA lub PET wymaga wcześniejszego przeprowadzenia badań kompatybilności.

Przechowywanie i okres przydatności:

Nieotwarte opakowania mogą być przechowywane w temperaturze 5°C – 30°C przez 12 miesięcy. Unikaj przechowywania poniżej +5°C. Unikać zamrożenia.

Opakowanie:

Vi-Pro® LIQUID FOIL jest dostarczany w 20 litrowych wiadrach.

Środki ostrożności:

Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach fizycznych i zdrowotnych. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty. Nie utylizować przez spalanie. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Uwagi dla klienta:

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadать produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia

Informacja o produkcie

Vi-Pro® LIQUID FOIL

Wersja: 2-PL

data: 11.10.2021

wymaganą wydajność eksploatacyjną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu