

Informacja o produkcie

Vi-Pro® PF TAPE

Wersja: 1-EN

Data aktualizacji: 08.04.2020

Vi-Pro® PF TAPE

Opis produktu:

Vi-Pro PF Tape® to dwustronna taśma na nośniku z pianki polietylenowej powleczonym klejem akrylowym o wysokiej odporności na ścinanie. Wzmocniona dodatkowo warstwą folii EVA. Doskonale przylega do szerokiej gamy gładkich powierzchni, w tym szkła, PVC-U, aluminium, impregnowanego drewna, itp. Jako wysokogatunkowa taśma przeznaczona do stosowania w szkleniu bezpiecznym nadaje się do wklejania szyb zespolonych w ramy okienne. Taśma **Vi-Pro PF Tape®** jest odpowiednia do montażu systemu fasad wentylowanych oraz mocowania paneli drzwiowych. Taśma **Vi-Pro PF Tape®** znajduje szerokie zastosowanie w zakresie różnego rodzaju łączenia i montażu.

Zastosowanie:

- Klejenie paneli w systemach fasad wentylowanych na placu budowy oraz w zakładzie produkcji prefabrykatów
- Wklejanie szyb zespolonych w ramy okienne
- Klejenie paneli w procesie produkcji drzwi
- Produkt przeznaczony do ogólnych zastosowań
- Dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży

Parametry techniczne:

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ	SPECYFIKACJA
Nośnik	Szara pianka z niebieską folią zabezpieczającą
Klej	Akryl o wysokiej odporności na ścinanie
Grubość całkowita	3.00 mm-6.00 mm ± 0.20 mm (folia zabezpieczająca)
Gęstość pianki	50 kg/m ³
Typ pianki	Sieciowana pianka polietylenowa (PE) o zamkniętej strukturze komórkowej
Kolor taśmy	3 mm czarna i biała, 4 mm, 5 mm oraz 6 mm tylko czarny
Temperatura nakładania	+10°C (zalecana temperatura)
Temperatura pracy	-20°C do +80°C
Przechowywanie	W temp. od +5°C do +20°C w suchym, zacienionym miejscu
Okres trwałości	24 miesiące (pod warunkiem przechowywania w zamkniętym oryginalnym opakowaniu)

Informacja o produkcie

Vi-Pro® PF TAPE

Wersja: 1-EN

Data aktualizacji: 08.04.2020

Dostępne wymiary rolek:

Grubość	Szerokość	Długość
3 mm	12 mm	25 m

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Sposób użycia:

Należy odwinąć potrzebną ilość taśmy z rolki i ostrożnie nałożyć klejącą stronę na powierzchnię roboczą usuwając stopniowo folię zabezpieczającą klej. Należy uważać, aby nie ścisnąć ani nie rozciągać taśmy podczas jej układania, ponieważ może to powodować działanie sił oddzierających skutkujące oderwaniem taśmy od podłoża.

Po ułożeniu taśmy należy równomiernie docisnąć ją na całej długości za pomocą wałka, zaczynając od środka i przesuwając się w kierunku każdego końca, aby uniknąć rozciągania.

W przypadku taśm dwustronnych ochronna folia zabezpieczająca jest usuwana dopiero bezpośrednio przed montażem złącza.

Montaż musi zapewnić siłę niezbędną do kompresji taśmy o 20% jej pierwotnej grubości w przypadku zastosowań zabezpieczających i o 30%, jeśli wymagane jest uszczelnienie przed warunkami atmosferycznymi. Należy unikać nadmiernej kompresji.

Złącze narożne można wykonać poprzez ukosowanie narożników lub ściśle połączenie końców taśmy. We wszystkich przypadkach taśmy powinny być równo przycięte na długości nieco większej niż wymagana, aby zapewnić kompresję formowania szczelnego złącza.

Zalecane warunki nakładania:

Zalecana temperatura nakładania wynosi $>10^{\circ}$

Przechowywanie i okres przydatności:

Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym, zacienionym miejscu (w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+20^{\circ}\text{C}$). Okres przydatności do użycia: 24 miesiące w przypadku przechowywania zgodnie z zaleceniami w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Przechowywanie w wyższej temperaturze może znacznie skrócić okres przydatności do użycia.

Opakowanie:

Produkt **Vi-Pro® PF Tape** jest dostępny w rolkach o długości 25 m

Informacja o produkcie

Vi-Pro® PF TAPE

Wersja: 1-EN

Data aktualizacji: 08.04.2020

Środki ostrożności:

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na życzenie. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są dostarczane w celu zapewnienia klientom informacji w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu oraz wymagań określonych obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

Nie utylizować przez spalanie.

Uwagi dla klienta:

Wszystkie dane techniczne oparte są na wartościach średnich. Ze względu na charakter produkcji, wszystkie specyfikacje pianek mogą różnić się o 10%.

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient/użytkownik winien przebadать produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyną gwarancją stwierdza, że produkt z chwilą wysyłki posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu