

Technický list výrobku

Vi-Pro® EPDM (S) FÓLIE VNĚJŠÍ

Version: 2-CZ

Datum revize: 27.05.2020

Vi-Pro® EPDM (S) FÓLIE VNĚJŠÍ

Popis výrobku:

S pásy Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnější můžete vytvářet spoje oken a fasády v kvalitě dle DIN 4108 a příručky jakosti RAL se spolehlivou těsností vzduchu, vody a par a požadovanou trvalou pružností. Evropské nařízení o úspoře energií EnEV dale zvýšilo požadavky na utěsnění spojů v pláštích budov. Požadované hodnoty mohou být kdykoliv zkoušeny (za použití zkoušky "Blower-door test"). Hlavním účelem těsnících pásů je přemostit a uzavřít expanzní spoje v každém typu stavebního projektu oken a fasád. Materiál je kategorizován jako difúzní pro vodní páry – pro vnější použití.

Vlastnosti:

- Materiál schválen dle EN 13859-2, EN13984 a EN 14909
- Zcela přátelský k životnímu prostředí
- Trvanlivá kapacita roztažnosti napříč rozsahem teplot od -40°C do 120°C
- Naprostá odolnost vůči ozonu a UV
- Vysoce odolný vůči stárnutí
- Odolný vůči bitumenu
- Odolný vůči širokému spektru chemických a mechanických vlivů
- Neutrální reakce s většinou standardních stavebních materiálů
- Bez problematických plastifikátorů
- Odolnost difuze vodních par koordinací obou typů pásů umožňuje spolehlivé překonání i kritických klimatických podmínek
- Není potřeba další mechanické upevňování pásu (viz. příručka použití lepidel)
- Příprava nároží a tvarovaných dílů nebo rukávů snižuje čas montáže na minimum a umožňuje racionální, levnou a hlavně spolehlivou izolaci všech kritických bodů.

Typické vlastnosti:

Barva:	černá
Hustota dle DIN (EN ISO 1183):	cca 1,32 g/cm ³
Rozsah aplikačních teplot:	5°C až 30°C
Rozsah pracovních teplot:	-40°C až 120°C
Reakce na oheň (EN 13501-1):	Třída E
Protažení při přetržení:	300%
Tloušťka:	0,6; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5 mm
Dodávaná forma:	role v délce 25 m
Velikost (šířka)	od 50 do 1700 mm

Technický list výrobku

Vi-Pro® EPDM (S) FÓLIE VNĚJŠÍ

Version: 2-CZ

Datum revize: 27.05.2020

Doporučené podmínky aplikace:

Nikdy nelepte ani nepřipevňujte natažený materiál. Vždy se ujistěte, že materiál je před připevněním bez napětí. Před započítím lepení zajistěte, aby byl materiál (a protilehlý povrch) čistý, suchý a bez oleje, mastnoty nebo uvolňujících se částí (např. silikonový sprej). Zajistěte, aby byl dodržen návod na lepení. Při použití maziv jako pomůcek pro montáž pásů s klipem se ujistěte, že povrch je zcela čistý od vyloučených činidel a zpětně zkontrolujte přilnutí lepených součástí.

Pozor: Většina maziv jsou rovněž separační činidla. Voda nebo vodní roztoky a běžné domácí čisticí prostředky mají proto přednost před silikonovým sprejem a podobně. Je-li materiál správně skladován, může být použit rovnou z původního balení. V případě znečištění, vyčistěte povrch univerzálním čisticím prostředkem Vi-Pro® Easy to Clean.

Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnější je kompatibilní s Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnitřní a dalšími Vi-Pro® EPDM (S) Fóliemi. Materiály se mohou slepit v jakékoliv kombinaci. Pásky jsou kompatibilní s většinou běžných stavebních materiálů.

Omezení:

Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnější není určena pro strukturální zasklívání. Použití Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnější v kontaktu s fóliem PVB, EVA nebo PET musí být potvrzeno zkouškami compatibility.

Skladování:

Skladujte v původním neporušeném obalu v suchých a chladných podmínkách (mezi +5°C a +30°C). Doba použitelnosti: minimálně 12 měsíců od data výroby. Skladování ve vyšších teplotách může značně ovlivnit dobu použitelnosti.

Balení:

Vi-Pro® EPDM (S) Fólie vnější je dodávána v rolích po 25 m.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list materiálu je dostupný na vyžádání. Bezpečnostní listy poskytují zákazníkovi informace o manipulaci, bezpečnosti a likvidaci a o místních zdravotních a bezpečnostních normách. Bezpečnostní listy jsou pravidelně aktualizovány, proto si vždy vyžádejte aktuální bezpečnostní list před manipulací a použitím výrobku.

Nikdy nespalujte.

Technický list výrobku

Vi-Pro® EPDM (S) FÓLIE VNĚJŠÍ

Version: 2-CZ

Datum revize: 27.05.2020

Poznámka:

Poskytnuté informace jsou přesné dle našich nejlepších znalostí a jsou založené na spolehlivých zkouškách a praktických zkušenostech. Citované vlastností jsou zamýšleny jako návod a neslouží tedy jako specifikace. Zákazník/uživatel by měl pečlivě vyzkoušet jakoukoliv aplikaci, aby se ujistil, že výrobek odpovídá požadovaným vlastnostem. Jedinou zárukou je, že výrobek splňuje obchodní specifikaci v čase dodání. Výlučnou nápravou porušení takové záruky je omezena na náhradu kupní ceny nebo výměně výrobku, který se liší od zaručených vlastností. Prodejce není zodpovědný za náhodné nebo následné škody.

Více informací na: +48 22 122 85 49 nebo reach@vi-pro.eu