

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

Wersja: 2-PL

Data: 23.06.2023

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

Opis produktu:

Vi-Pro EPDM Membrane Butyl Layer jest samoprzylepnym, fasadowym pasem uszczelniającym z EPDM o grubości 1,6 mm. Grubość warstwy EPDM wynosi 1,00 mm i zawiera w sobie poliesterową wkładkę tekstylną. Stronę spodnią stanowi warstwa 0,6 mm lepkiego butylu i taśma zabezpieczająca powierzchnię klejącą, co daje produkt o wysokim współczynniku oporu na dyfuzję pary wodnej. Występuje w kolorze czarnym.

Właściwości:

- Materiał zgodny z EN 13984 oraz EN 14909
- W pełni przyjazna dla środowiska
- Trwała zdolność rozszerzania w zakresie temperatur od -40 do 120 ° C
- Absolutna odporność na ozon i promieniowanie UV
- Wysoka odporność na starzenie
- Odporna na bitumy
- Odporna na wiele czynników chemicznych i mechanicznych
- Neutralna reakcja na większość standardowych materiałów budowlanych
- Brak problematycznych plastyfikatorów
- Optymalna dyfuzja pary wodnej
- Nie jest wymagane dodatkowe mechaniczne mocowanie pasa (patrz wytyczne dotyczące stosowania kleju)
- Wstępny montaż narożników i elementów formowanych skraca czas montażu do minimum, umożliwiając racjonalne, tanie i przede wszystkim niezawodne uszczelnienie wszystkich punktów krytycznych.

Parametry techniczne:

Kolor:	Czarny
Gęstość DIN (EN ISO 1183):	około 1,32 g/cm ³
Temperatura stosowania:	5°C do 30°C
Odporność termiczna:	-40°C to 120°C
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	Class E
% wydłużenia przy zerwaniu:	300%
Grubość:	1,6 mm
Opakowanie:	rolki o długości 20 m
Wymiar (szerokość)	od 100 do 1700 mm

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

Wersja: 2-PL

Data: 23.06.2023

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 5% na grubość, szerokość i długość.

Zalecane warunki stosowania:

Nie wolno przyklejać ani mocować pasów, gdy materiał jest napięty. Zawsze należy upewnić się, że materiał jest wolny od naprężeń przed montażem. Przed rozpoczęciem prac adhezyjnych należy upewnić się, że materiał i powierzchnia są czyste, suche i wolne od oleju, smaru i środków oddzielających (np. spray silikonowy).

Należy upewnić się, że przestrzegane są wytyczne dotyczące przyczepności do podłoża. Jeśli środki smarne są stosowane jako pomoc w montażu w połączeniu z zatrzaskowymi listwami profilowymi, należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od czynników oddzielających, jeśli klejenie zostanie wykonane w późniejszym terminie.

Uwaga: Większość środków smarnych powoduje migrację substancji, dlatego woda lub mieszanina wody i standardowego domowego detergentu jest lepsza niż silikon w sprayu i tym podobne środki. Jeśli materiał jest przechowywany prawidłowo, można go użyć bezpośrednio z oryginalnego opakowania. W przypadku zabrudzenia wyczyścić powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym Vi-Pro® Easy To Clean.

Pasy są kompatybilne z większością standardowych materiałów budowlanych.

Ograniczenia:

Vi-Pro® EPDM Membrane Butyl Layer nie jest przeznaczony do Szklenia Strukturalnego. Użycie Vi-Pro® EPDM Membrane Butyl Layer w kontakcie z foliami PVB, EVA lub PET wymaga wpięrcw przeprowadzenia testu kompatybilności.

Przechowywanie i okres przydatności:

Produkt przechowywać w oryginalnym nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (od +5°C do 25°C). Okres przydatności: minimum 12 miesięcy. Przechowywanie w wyższej temperaturze skraca okres przydatności.

Opakowanie:

Vi-Pro® EPDM Membrane Butyl Layer jest dostarczana w rolkach o długości 20 m.

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

Wersja: 2-PL

Data: 23.06.2023

Środki ostrożności:

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji jest dostępna na żądanie. Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji udostępniane są klientowi w celu umożliwienia właściwej obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego usuwania odpadów oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

Uwagi dla klienta:

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyną gwarancją stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu