

Informacje o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

Wersja: 1-PL

Date: 09.09.2024

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

Vi-Pro® EPDM Self-Adhesive to membrana hydroizolacyjna wykonana z gumy EPDM z modyfikowanym klejem akrylowym na białej dwustronnej folii ochronnej z silikonu PP. Klej jest czystym poliakrylem na bazie dyspersji wodnych. Wykazuje wysoką przyczepność i bardzo wysoką przyczepność w połączeniu z doskonałymi parametrami starzenia i odporności na warunki atmosferyczne. Przyczepność do bardzo szerokiej gamy powierzchni jest doskonała, w tym do podłoży o niskiej energii (np. PE, PP i materiałów nietkanych). Ponadto klej wykazuje doskonałe właściwości w niskich temperaturach. Klej jest wolny od APEO i rozpuszczalników.

Zastosowania:

Jest szczególnie odpowiedni do projektów uszczelniania zewnętrznych okien i fasad. Ta membrana ma duże powinowactwo do głównych najpopularniejszych podłoży w budownictwie, takich jak cement, metal, drewno i tworzywa sztuczne, nawet przy umiarkowanych ilościach brudu w postaci pyłu powierzchniowego, a także obecności wody w trybie kondensacji.

Właściwości i specyfikacja:

- Całkowicie wodoodporny.
- Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i jest odporny na szoki temperaturowe do 250°C.
- Dobre wyniki w obecności gorącej wody i pary pod wysokim ciśnieniem.
- Doskonała odporność na utlenianie, warunki atmosferyczne i ozon.
- Odporny na większość chemikaliów nieorganicznych.
- Odporny na promieniowanie UV i starzenie.
- Wysoka odporność na wilgoć i wodę.
- Minimalna trwałość 10 lat.
- Interliner: folia poliiolefinowa, 60µm.
- Podłoże: siatka PES/PVA, diagonalna.
- Kolor kleju: biały.

WŁAŚCIWOŚCI	STANDARD	WYNIK
Klej gramaturowy	MEP-05	190+/- 15% (g/m ²)

Informacje o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

Wersja: 1-PL**Date: 09.09.2024**

Siła klejenia	AFERA 5001	Min 20N/25 mm
Odporność na temperaturę	Metoda badania ATP AA-B-12-07	-20 do +80°C

Opakowanie i przechowywanie:

- Prawidłowe obchodzenie się, chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed deszczem, słońcem i niskimi temperaturami.
- Przechowywać wszystkie rolki równoległe do siebie na twardym i płaskim podłożu. Zalecamy przechowywanie w temperaturze 22°C i wilgotności względnej 50%. W takich warunkach właściwości nie ulegną pogorszeniu przez okres 12 miesięcy.

Dostępne wymiary:

Grubość 0,75mm, szerokość od 100 do 500mm, długość rolki 20 metrów.

Pozostałe wymiary dostępne na indywidualne zapytanie klienta.

UWAGA: Wymiary membrany są obliczone tak, aby pokryć podłoże. Wliczając zakładki i wystające elementy. Tolerancja wymiarów +/- 10%.

Certyfikat jakości:

Samoprzylepne membrany Vi-Pro® EPDM SELF ADHESIVE produkowane są zgodnie z normami: EN 13984 i EN 14909: hydroizolacja fasad.

Montaż:

Montaż musi być przeprowadzony przez doświadczony personel i/lub instalatorów, przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

Warunki w obszarze, który ma zostać uszczelniony, muszą być normalne i odpowiednie, aby wykonać dobrą pracę uszczelniającą. Unikaj warunków wysokiej wilgotności i upewnij się, że powierzchnia podłoża jest czysta, sucha i wolna od ostrych elementów.

Montaż w systemach klejonych:

1. Używaj jako jednowarstwowej membrany uszczelniającej.

Informacje o produkcie

Vi-Pro® EPDM MEMBRANE SELF ADHESIVE

Wersja: 1-PL

Date: 09.09.2024

2. W uszczelnianiu obwodowym powszechnie stosuje się specjalne dociskowe elementy metalowe.

Środki ostrożności:

Karty charakterystyki materiału są dostępne na żądanie. Karty charakterystyki produktu są dostarczane, aby pomóc klientom zaspokoić ich własne potrzeby w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i utylizacji oraz te, które mogą być wymagane przez lokalnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki są regularnie aktualizowane, dlatego przed obsługą lub użyciem jakiegokolwiek produktu należy poprosić o najnowszą wersję karty charakterystyki i zapoznać się z nią.

Uwaga dla klienta:

Podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i opierają się na rzetelnych testach i doświadczeniach praktycznych. Podane właściwości mają charakter orientacyjny i dlatego nie stanowią specyfikacji. Klient/użytkownik powinien dokładnie przetestować każdą aplikację, aby mieć pewność, że produkt spełnia wymagane parametry. Jedyna gwarancja obejmuje zgodność produktu ze specyfikacjami sprzedaży obowiązującymi w momencie wysyłki. Wyłączne zadośćuczynienie za naruszenie takiej gwarancji ogranicza się do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego produktu, który okazał się inny niż gwarantowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: +48 22 122 85 49 lub reach@vi-pro.eu