

Informacje o produkcie

Vi-Pro® MS 2K MODIFIED SILANE ADHESIVE

Wersja: 2-PL

Date: 31.10.2024

Vi-Pro® MS 2K MODIFIED SILANE ADHESIVE

Vi-Pro® MS 2K to wysokiej jakości klej na bazie polimerów MS. Odporny na promieniowanie UV, czynniki pogodowe, wodę, wilgotność oraz chlor. Vi-Pro® MS 2K odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do wielu podłoży, w większości przypadków bez podkładu. Odporność na temperatury od -40°C do +100°C. Całkowite utwardzenie dla koloru szarego 1 godzina, dla koloru czarnego 4 godziny.

Cechy charakterystyczne:

- szybkie utwardzanie bez wilgoci
- nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu
- nadający się do malowania
- dobra ochrona przed korozją
- trwale elastyczny
- dobra odporność na: oleje, tłuszcze, wodę, rozpuszczalniki alifatyczne itp.
- dostępny w 2 kolorach: szarym i czarnym

Indeks	VIPRO-MS-2K	VIPRO-MS-2K-B
Kolor	szary	czarny
Baza	SMP polimer modyfikowany silanem	SMP polimer modyfikowany silanem
Proporcje mieszania	1:1	1:1
Konsystencja	stabilna	stabilna
Temperatura obróbki	od +5°C do +40°C	od +5°C do +40°C
Czas pracy	10 minut	30 minut
Gęstość (DIN 53479)	1,4 g/ml	1,36 g/ml
Odporność temperaturowa	od -40°C do + 100°C (po utwardzeniu)	od -40°C do + 100°C (po utwardzeniu)
Zmiana objętości	4%	4%
Czas naskórkowania (23C° 55% rF)	15 minut	ok. 20 minut
Pełna siła wiązania	1 godzina	4 godziny
Twardość Shore'a-A (DIN 53505)	40	45
Wypełnienie szczeliny	25 mm	25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)	350%	300%

Informacje o produkcie

Vi-Pro® MS 2K MODIFIED SILANE ADHESIVE

Wersja: 2-PL

Date: 31.10.2024

Reakcja na ogień (DIN 4102 część 4)	B2 (normalnie łatwopalny)	B2 (normalnie łatwopalny)
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504)	2,2 MPa	2,4 MPa
Okres przydatności (w chłodnym i suchym miejscu)	12 miesięcy	12 miesięcy

Aplikacja:

- duże spoiny bez dopływu wilgoci z powietrza
- uszczelnianie i klejenie w konstrukcjach metalowych
- wklejanie szyb w oknach
- klejenie drzwi panelowych
- beznaprężeniowe łączenie metali, tworzyw sztucznych (zamiast PE, PP, PTFE i silikonu), twardego drewna, w wagonach, kontenerach, przemyśle stoczniowym, karoserii i pojazdach

Uwaga:

Aby uzyskać najlepszy efekt klejenia, powierzchnie klejenia muszą być trwałe, suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Włóż podwójny kartusz do pistoletu dozującego, a następnie zamknij. Odkręć zakrętkę, załóż i dokręć końcówkę mieszającą. Wyciśnij materiał za pomocą pistoletu dozującego i wyrzuć pierwsze 2 g, ponieważ nie są jeszcze wymieszane w stosunku 1:1. Do obróbki tego produktu można użyć dowolnej standardowej szpachelki.

Opakowanie:

Karton zawiera 20 szt.

Nr indeksu:

- kolor szary VIPRO-MS-2K
- kolor czarny VIPRO-MS-2K-B
- mikser VIPRO-MS-2K-M-ECO

Środki ostrożności:

Karty charakterystyki materiału są dostępne na żądanie. Karty charakterystyki produktu są dostarczane, aby pomóc klientom zaspokoić ich własne potrzeby w zakresie obsługi,

Informacje o produkcie

Vi-Pro® MS 2K MODIFIED SILANE ADHESIVE

Wersja: 2-PL

Date: 31.10.2024

bezpieczeństwa i utylizacji oraz te, które mogą być wymagane przez lokalnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki są regularnie aktualizowane, dlatego przed obsługą lub użyciem jakiegokolwiek produktu należy poprosić o najnowszą wersję karty charakterystyki i zapoznać się z nią.

Uwaga dla klienta:

Podane informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i opierają się na rzetelnych testach i doświadczeniach praktycznych. Podane właściwości mają charakter orientacyjny i dlatego nie stanowią specyfikacji. Klient/użytkownik powinien dokładnie przetestować każdą aplikację, aby mieć pewność, że produkt spełnia wymagane parametry. Jedyna gwarancja obejmuje zgodność produktu ze specyfikacjami sprzedaży obowiązującymi w momencie wysyłki. Wyłączne zadośćuczynienie za naruszenie takiej gwarancji ogranicza się do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego produktu, który okazał się inny niż gwarantowany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: +48 22 122 85 49 lub reach@vi-pro.eu