

## Informacja o produkcie

### VI-PRO® EPDM PRIMER 908

Wersja: 2

Data aktualizacji: 20.01.2025

### VI-PRO® EPDM PRIMER 908

#### Opis produktu:

**Vi-Pro® EPDM Primer 908** to polimerowy podkład gruntujący do stosowania z membranami EPDM oraz do gruntowania podłoża porowatych przed nałożeniem kleju.

#### Parametry techniczne:

Kolor: czarny

Lepkość: 900 mPa.s

Gęstość: 0,84 g/cm<sup>3</sup>

Zawartość substancji stałych: 36,30%

Zawartość Lotnych Związków Organicznych LZO: ~ 532g/l

Zużycie: 125-250 g/m<sup>2</sup> w zależności od podłoża

#### Zastosowanie:

Do stosowania na podłożach porowatych i absorpcyjnych przed położeniem pasów membrany EPDM mocowanych klejem Vi-Pro EPDM Paste Adhesive 903 lub Vi-Pro EPDM Contact Adhesive 904 .

**Vi-Pro® Primer 908** nanosić cienką równą warstwą przy pomocy wałka bądź pędzla. Primer należy nakładać dwukrotnie, maksymalny czas otwarty wynosi 3 godziny.

Odpowiednie podłoża: beton, beton komórkowy, kamień, perlit, płyty mineralne, podłoża mineralne. Nie używać na EPS, XPS i miękkich membranach PVC.

#### Przechowywanie i okres przydatności:

Nieotwarte opakowania mogą być przechowywane w temperaturze 5°C – 30°C przez 18 miesięcy. Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach w szczelnych pojemnikach.

#### Opakowanie:

**Vi-Pro® Primer 908** jest dostępny w metalowych pojemnikach o wadze 4,2 kg.

#### Środki ostrożności:

Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach

## Informacja o produkcie

### VI-PRO® EPDM PRIMER 908

**Wersja: 2**

**Data aktualizacji: 20.01.2025**

fizycznych i zdrowotnych. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

Nie utylizować przez spalanie.

Podczas stosowania może powstawać wysoce łatwopalna mieszanina par z powietrzem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

**Vi-Pro® EPDM Primer 908** jest łatwopalny. Przechowywać z dala od otwartego ognia.

#### **Uwagi dla klienta:**

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz [reach@vi-pro.eu](mailto:reach@vi-pro.eu)